KronoExterio®

Kronoexterio®

EGS - 14451

Technische Fiche

Productbeschrijving

Decoratief hogedruklaminaat. Ze hebben een aantrekkelijk en esthetisch uitzicht, hoge mechanische sterkte, hoge duurzaamheid en weerstand tegen impact, schuren en krassen, goede dimensionale stabiliteit, weerstand tegen water, stoom, warme en koude temperaturen, geen corrosie. De panelen zijn in de kern zwart. Decors met UV-beschermingsfilm aan één zijde: 0162 BS, 0164BS, 0171 BS, 0190 BS.

Beschikbare formaten :
Dikte: 6 & 8mm
Afmetingen : 2800 x 1300 mm; 3050 x 1300mm.

Toepassingen:

- Bouwplaat voor binnen- en buitengebruik

Typische gebruiksgebieden :

1) Winkelinrichting
2) Doe-het-zelf toepassingen voor zowel binnen als buiten
3) Interieur,wandbekleding,scheidingswanden,boekenkasten, school- en kantoormeubilair
4) Meubilair voor zwembaden

Belangrijke informatie:

- De Kronoexterio moet voor exterieur gebruik +-5mm afgekant worden aan elke zijde
- Bij het plaatsen moet er rekening gehouden worden met min. 6mm ruimte tussen elke plaat

Opslagruimte:

Kronoexterio-platen dienen opgeslagen te worden op een droge en overdekte plaats, bij een temperatuur van 15-25 ° C, een relatieve luchtvochtigheid van 50%, min. 1,5 m VAN een warmtebron verwijderd. Opslaan onder vochtige omstandigheden met water op het oppervlak kan leiden tot het buigen van Kronoexterio-platen en dient vermeden te worden. Het wordt aanbevolen om de platen in originele Kronospan-verpakking op palletten te bewaren. In het geval van een beschermingsfolie moet de folie onmiddellijk na de montage verwijderd worden.

KronoExterio®

Kronoexterio®

EGS - 14451

Technische Fiche

Karakteristieken:

Parameter	Eenheid	Norm	
Dikte	mm	EN 438-2.5	**6,0 ± 0,4**
Breedte en lengte	Mm/m	EN 438-2.6	**+10/-0**
Rechtheid van de randen	mm/m	EN 438-2.7	**.1,5**
rechtheid	mm/m	EN 438-2.8	**.1,5**
vlakheid	rnm/m	EN 438-2.9	**5,0**
Weerstand tegen onderdompeling in kokend water	Massale toename	EN 438-2.12	**<2**
	Dikte neemt toe		**<2**
	Uiterlijk, oppervlakte		**>4**
	Uiterlijk, beoordeling rand		**>3**
Slagvastheid	Hoogte, [mm]	EN 438-2.21	**1800**
Weerstand tegen breken	Uiterlijk, cijfer	EN 438-2.24	**>4**
Buigmodule	MPa	EN ISO 178	**>9000**
Buigsterkte	MPa	EN ISO 178	**>80**
Treksterkte	MPa	EN ISO 527	**>60**
Densiteit	g/cm^3	EN ISO 1183-1	**1,35**

Aanvullende informatie:
De inhoud van dit document dient uitsluitend ter informatie. Fouten zijn mogelijk. Klanten en derden dienen zich te informeren over de producten van Kronospan en hun gebruik ervan. Wij raden de ontvanger of gebruiker van onze producten ten stelligste aan deskundig advies in te winnen met betrekking tot de naleving van de plaatselijke stedenbouwkundige voorschriften, toepassingsvereisten, normen, enz.
toepassingsvereisten, normen, enz. Kronospan aanvaardt geen enkele garantie voor claims met betrekking tot dit document.